



Définition:

Dtag Prim Bi BIO-ROX®, est un primaire qui s'utilise en couche d'impression sur les supports poreux ou en cas de détrempe avant l'application des **Dtag Protec Bi Incolore et Teinté** BIO-ROX®.

Composition:

Résine acrylique.

Avantages:

Dtag Prim Bi BIO-ROX®, s'utilise en couche primaire afin de conférer un résultat optimal sur tous supports.

Caractéristiques, techniques:

Liquide – Fluide – Blanc Laiteux - Consommation : 5 à 10 m²/L – Brosse et Rouleau : Prêt à l'emploi ; Pistolet : Dilution à l'eau 1 à 15 % - Séchage à 20 °C Hors poussière : 30 min – Sec au toucher : 40 min – Avant recouvrement : 24 H – Ne pas appliquer en-dessous de 10 °C ni au-dessus de 35°C.

Caractéristiques Écologiques :

Economique – AFNOR : Famille I – classe 7 b2 -Non classé dangereux dans la directive C.O.V. – Non Soumis à l'étiquetage

Conseils d'application:

Dtag Prim Bi BIO-ROX®, peut s'utiliser à la brosse et rouleau de manière prêt à l'emploi ainsi qu'au pistolet en dilution. Applicable en extérieur et intérieur les supports devront être sains et secs.

Précautions d'usage:

Craint le gel.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

2,5L ; 15 L



C.O.V
Conforme à la directive 2004/42/CE
Catégorie A/i : 140 g/L
Ce produit contient maximum < 35 g/L

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 160.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014

N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET

Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com